## Technisches Datenblatt der Grundfolie tesa Laserfolie 6931 weiss und transparent

| Technische Daten: (Mittelwerte)                         |   |  |
|---|---|--|
|   | 6931  |  |
| Material Datenträger DT<br>6931                         | Polyurethan-Acrylatfolie, elektronenstrahlvernetzt, Einschichtfolie                 |  |
| Material  | PEN-Folie, weiß oder transparent, hochtemperaturbeständig,                          |  |
| Datenträgerschutz DTS                                   | in unterschielichen Ausführungsformen einsetzbar                                    |  |
| 62200   |   |  |
| Produktaufbau 6931 DT / Physikalische Kenndaten         |   |  |
| Dicke   | (Träger ohne Abdeckung, inkl. Kleber)   | 90 µm                                      |
| Kleber  | hartzmodifizierte Hochleistungs- Acrylatkleber                                      | 25 g/m²                                    |
| Schutz-/ Trennpapier                                    | verdichtetes Glassinpapier  | 65 g/m²                                    |
| Klebkraft   | Al-indirekt   | 3,3 N/cm                                   |
| Anwendungstechnische E                                  | igenschaften  |  |
| Klebstoffart nach DIN                                   | P = permanent haftender Selbstklebstoff,  |  |
| 30646 "Selbstklebende                                   | N = Niedrigtemperatur- Klebstoff,   | PNS  |
| Schilder"   | S = verklebbar auf rauhen und/oder aporalen Flächen                                 |  |
| Klebkraft   |   |  |
| Stahl   |   | 30 N/25mm                                  |
| Aluminium   |   | 30 N/25mm                                  |
| Polypropylen  |   | 10 N/25mm                                  |
| Polyethylen   |   | 14 N/25mm                                  |
| Polycarbonat  |   | 25 N/25mm                                  |
| ABS   |   | 28 N/25mm                                  |
| PVC   |   | 28 N/25mm                                  |
| Temperaturbeständigkeit                                 | von -50°C bis 200°C   |  |
| (Prüfung der Hoch- und der Tieftemperaturbeständigkeit, | Dauer 250°C   |  |
| verklebt auf Aluminium)                                 | (48 Stunden ohne visuelle Veränderungen)  |  |
|   | kurz 270°C  |  |
|   | (15 Minuten ohne visuelle Veränderungen)  | 1  |
| Witterungsbeständigkeit                                 | nach DIN 53387  |  |
|   | 2000 Stunden  | keine Veränderung                          |
|   | entspricht ca. 4-5 Jahre  |  |
| Salzsprühtest   | nach SS DIN 50021,  | Lada Alawa                                 |
|   | 240 h/5% Konzentration,   | keine Veränderung                          |
| A   | 35°C  |  |
| Abriebbeständigkeit                                     | Crockmetertest 200 Zyklen   | keine Veränderung                          |
| Chamiltolianh anti-united at                            | Tabor / Abraser CS 10,5 N/Rad 300 Zyklen  |  |
| Chemikalienbeständigkeit                                |   |  |
| dest. Wasser  | 65°C, 300 Stunden   |  |
| 95% rel. Feuchte  | 38°C, 168 Stunden   |  |
| SAE 20, Motoröl<br>Testbenzin 60/95                     | 23°C, 250 Stunden   | kojno Vorčadorusa                          |
|   | 23°C, 0,5 Stunden   | keine Veränderung                          |
| Natronlauge<br>Schwefelsäure                            | 10%ig, 200 Stunden  |  |
|   | 30%ig, 300 Stunden  |  |
| Trafoöl   | 23°C, 250 Stunden   | a albatuarië a aband ins                   |
| Brennbarkeit  | US 302  | selbstverlöschend im<br>verklebten Zustand |
| Lebensmittel-<br>unbedenklichkeit                       | Beurteilung hinsichtlich der Übereinstimmung mit lebensmittelrechtlichen Regelungen | geeignet                                   |